

Référence : 2/4
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : concassé

**Fiche Technique
De Produit**

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

2	4
---	---

Catégorie

Aucune référence

	1	2	2.8	4	5.6	8	f
Etendue e							
V.S.S.							
V.S.I.							
Ecart-type max							

Partie informative
Résultats de production

du 10/07/19 au 08/11/19

	1	2	2.8	4	5.6	8	f
Maximum	3.70	11.69	40.73	81.85	100.00	100.00	2.16
Xf+1.25xEcart-types	3.74	12.27	40.31	82.03	99.96	100.00	2.25
Moyenne Xf	3.25	10.35	36.26	78.79	99.65	100.00	1.97
Xf-1.25xEcart-types	2.76	8.42	32.22	75.56	99.33	100.00	1.68
Minimum	2.64	7.73	32.48	74.70	99.31	100.00	1.58
Ecart-type	0.393	1.540	3.235	2.589	0.253	0.000	0.228
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4
Dernier	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019

