

Référence : 4/6  
Pétrographie : Calcaire  
Elaboration : concassé

Fiche Technique  
De Produit

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage  
Norme

Classe granulaire

4	6.3
---	-----

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Catégorie

A

	d/2	d	D	1.4D	2D	f	FI	Imp
	2	4	6.3	9	12.5			
Etendue e		15	15					
V.S.S.+U	6.0	25.0	100.0			4.60	24.00	
V.S.S.	5.0	20.0	95.0			4.00	20.00	0.10
V.S.I.		5.0	80.0	98.0	100.0			
V.S.I.-U		0.0	75.0	97.0				
Ecart-type max								

### Partie informative

Résultats de production

du 04/07/19 au 17/12/19

	2	4	6.3	9	12.5	f	FI	Imp
Maximum	4.2	20.3	91.5	100.0	100.0	2.61	11.00	0.00
Xf+1.25xEcart-types	3.7	15.0	90.1	100.0	100.0	2.47		
Moyenne Xf	2.9	11.1	85.8	100.0	100.0	2.01	10.25	0.00
Xf-1.25xEcart-types	2.1	7.1	81.5	100.0	100.0	1.54		
Minimum	1.7	6.7	79.5	99.9	100.0	1.28	9.00	0.00
Ecart-type	0.65	3.16	3.42	0.03	0.00	0.370	0.829	0.000
Nombre de résultats	19	19	19	19	19	19	4	7
Dernier	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	11/12/2019	17/12/2019

