

Référence : EBENE 4/6

Pétrographie : Tufs rhyolithiques


Elaboration : concassé

Fiche Technique  
De Produit

Partie normative													Engagement du producteur du 08/07/2019 au 08/01/2020					
Tamis (mm)		f	A(FI)	2	3	3,2	4	5	5,6	6,3	7,1	8	9	10	11,2	12,5	1,4D	2D
Valeurs spécifiées	⊗ Vss	0,5	20,0	5,0			19			90			100			100		
	⊗ Xt	0,25	10,00	2,50			14,0			85,0			99,0			100,0		
	⊗ Vsi	0	0	0			9			80			98			100		
Valeurs limites	Vss+u	Max	0,8	24,0	6,0		24,0			95,0			100,0			100,0		
	u		0,3	4,0	1,0		5,0			5,0			1,0			0,0		
absolues Xu	Vsi-u	Min	0,0	0,0	0,0		4,0			75,0			97,0			100,0		
Ecart-type max ≤ e/3,3 sf max			0,2	6,1	1,5		3,0			3,0			0,6			0,0		
Autres caractéristiques		Cc(%)	Ctc(%)	Ctr(%)	LA	MBF(g/kg)	MDE	PSV	WA24(%)	pp (Mg/m3)	F(%)	LA+MDE (*)						
Valeurs spécifiées	Vss				25	<10	20					35						
	Vsi							50										

Observation : Cette application a recours à la règle de compensation maximale de 5 points entre les caractéristiques LA et MDE

Partie informative													Résultats du producteur pour la période du 25/05/2016 au 11/06/2019					
Tamis (mm)		f	A(FI)	2	3	3,2	4	5	5,6	6,3	7,1	8	9	10	11,2	12,5	1,4D	2D
Maximum		0,30	13	1	4	7	19	51	72	90	99	100	100	100	100	100		
Xf+1,25sf		0,30	12,2	1,3	3,5	6,1	17,2	51,3	72,7	90,0	99,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
Moyenne Xf		0,20	10	1,0	2,5	4,5	13,8	46,0	67,2	85,4	96,5	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0		
Xf-1,25sf		0	7,7	0,00	1,4	2,8	10,3	40,6	61,6	80,7	93,7	99,2	99,7	100,0	100,0	100,0		
Minimum		0	8	0	1	3	10	37	58	79	93	98	99	100	100	100		
Ecart-type		0,1	1,79	0,3	0,8	1,3	2,8	4,3	4,5	3,7	2,2	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0		
Nombre de valeurs		21	6	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21		
Résultats des essais sur la période du 14/09/2017 au 12/09/2018																		
Autres caractéristiques		Cc(%)	Ctc(%)	Ctr(%)	LA	MBF(g/kg)	MDE	PSV	WA24(%)	pp (Mg/m3)	F(%)	LA+MDE						
Moyenne Xf					12		8	54	0,6	2,68		20						
Nombre de valeurs					2 (*)		2 (*)	2 (*)	2	2 (*)								
Date du dernier essai													12/09/2018					



Siège et Usine  
ZA. LES VARENNES  
F-03450 EBREUIL  
Tél : + 33(0)4 70 41 21 34